



DUCOFORM

Pittura murale lavabile opaca, ideale per tutte le superfici murali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lavabilità: 3000 colpi di spazzola.
Resa elevata
Aspetto opaco
Facile da applicare
Elevata copertura
Buon potere mascherante

SISTEMA TINTOMETRICO

DUCOFORM è colorabile con il sistema tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B.4.C.0.A.2.HD
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per DUCOFORM (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOFORM contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

PARETI INTERNE MAI DIPINTE
(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)
Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con Stucco in pasta o polvere Ducotone, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.
Nella generalità dei casi applicare una mano di Ducobloc Acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di DUCOFORM.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Se la superficie si presenta non aderente e/o sfinante rimuovere completamente la pittura a tempera. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con Stucco in pasta o polvere Ducotone, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con Ducobloc Acrilico, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di DUCOFORM.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare come sopra indicato. Isolare le parti stuccate con una mano di Ducobloc Acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di DUCOFORM.

CONSIGLI PRATICI

In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di Ducobloc Acrilico al massimo della diluizione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C.
Umidità relativa dell'ambiente : < 80%.
Temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C.
Umidità del supporto : < 10 di U.R.

Nel caso occorra procedere a sovrapposizioni (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di DUCOFORM con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica (g/ml)	UNI 8910	1,50 ÷ 1,60
Viscosità Brookfield (cps)	ASTM D 2196	9000 ÷ 11000
Spessore secco consigliato (micron per mano)	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità (°C)	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco in profondità (h)		Max 12
Sovraverniciabilità (h)		4 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco, tinte a SistemaTintometrico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo (% in volume)		20 ÷ 30%
Applicazione a pennello (% in volume)		20 ÷ 30%
Applicazione a spruzzo ed aria (% in volume)		30 ÷ 40%



PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Rapporto di contrasto	MU 1631	96 Buono
Resa teorica per mano (m ² \ Lt)	ISO 7254	13 ÷ 15
Lavabilità (N° colpi spazzola)	UNI 10560	3000
Brillantezza (gloss)	UNI 9389	2 Molto opaco
Presa di Sporco (ΔL)	UNI 10792	≤ 14,2 Media

PRESTAZIONI SICURE NORMATVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Resa Kubelka-Munk (m ² /Lt)	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	2 Dead Matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.